

畳織金網規格

組織(織方)	材質	縦線径/横線径 (mm)	縦メッシュ/横メッシュ (mesh)	網幅 (mm)	絶対濾過粒度 (μ)	公称濾過粒度 (μ)
平畳織	真鍮	0.18/0.14	24/200	1000	150	100
	304	0.21/0.14	24/200	1000	150	100
	316/316L	0.14/0.11	50/250	1000	75	60
綾畳織	316	0.1/0.09	80/600	1000	55	50
	316	0.1/0.076	80/700	1000	50	45
	316	0.1/0.07	80/800	1000	45	40
	316/316L	0.1/0.07	100/800	1000	35	30
	316/316L	0.08/0.053	120/1000	1000	30	27
	316/316L	0.07/0.05	165/800	1000	33	25
	316/316L	0.07/0.045	165/1200	1000	25	22
	316/316L	0.07/0.04	165/1400	1000	25	20
	316/316L	0.07/0.04	200/1400	1000/1220	20	15
	316/316L	0.055/0.037	250/1600	1000	15	12
	316/316L	0.05/0.028	200/2000	1000	19	12
	316/316L	0.04/0.028	270/2000	1000	12	10
	316/316L	0.035/0.025	325/2400	1000	10	8
	316/316L	0.03/0.022	350/2600	1000	10	7
	316/316L	0.03/0.018	400/3000	1000	9	6
	316/316L	0.025/0.015	500/3600	1000	7	5

濾過粒度は、バブルポイント値と金網を通過したコンタミの粒径の測定をすることにより推定したものです。

[公称値…数値以上のゴミを95%以上除去 / 絶対値…数値以上のゴミを100%除去]

【株式会社八尾金網製作所】

住所: 大阪府八尾市跡部北の町3-3-15

電話番号: 072-992-2001